

# CEMENT PATCH, FAST

## KIIRESTI KIVISTUV MITTEKAHANEV PARANDUSMASS

### TOOTE KIRJELDUS

Sisaldab looduslikku kiviainest. Parandatud või hilisem betoonivalu saavutab konstruktsioonitugevuse koguni 2-3 tunni möödudes. Parandusmass, millel on väga suur surve- ja paindetugevus ning suurepärase nakketugevus. Kasutusvalmis parandusmass, lisatakse vaid vesi. Sobib suurepäraselt ankrupoltide, paigaldusplaatide, elementide, sammaste ja masinate hilisemaks betoonivaluks. Samaaegselt sobib see parkimiskohtade ja betoonpõrandate parandamiseks. Sobib ka kanalisatsiooni sissepääsu ja -luukide parandamiseks, kui on tarvis neid kiiresti asfaldiga katta.

### KASUTUSJUHEND

Betoonipind peab olema puhas mustusest ja märetest. Karesta pind ja ime tolm korralikult ära. Kasta pind põhjalikult märjaks ja lükka üleliigne vesi minema. Sega mass ja vala see pinnale katkematult, sest massi segamisaeg on u 2-3 min ja kasutusaeg u 15 min. Jääkülma vee lisamine pikendab mingil määral tööiga. Kohe kui see on võimalik kasta töödeldud pind märjaks ja kata kilega. Vajadusel kasta veel korra.



### TEHNILINE TEAVE

Tera suurus	0 - 1,4 mm
Vee määr/25 kg	u 3 liitrit
Määrimistemperatuur	> +7°C
Õhusisaldus	3,5 %
Segamissuhe	1:3,8 praod
	1:10 betoonivalu

### VASTUPIDAVUS

51 mm kuubid +21°C juures		
Aeg	Survetugevus	Paindetugevus
2 h	12 N/mm <sup>2</sup>	0,7 N/mm <sup>2</sup>
1 öp	48 N/mm <sup>2</sup>	3,0 N/mm <sup>2</sup>
7 öp	60 N/mm <sup>2</sup>	4,5 N/mm <sup>2</sup>
28 öp	65 N/mm <sup>2</sup>	5,5 N/mm <sup>2</sup>

KOOD: 130-164435