

# CEMENT PATCH, FAST

**БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЮЩАЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ  
ОБЪЁМА РЕМОНТНАЯ МАССА**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Средство содержит натуральные каменные вещества. Обработанная поверхность и последующее бетонное литьё достигает необходимой прочности конструкции через 2-3 часа. Масса, выдерживающая сильное давление, имеет большую прочность на изгиб и обладает очень хорошей способностью приставать к поверхности. Масса готова к использованию, требуется добавить только воду. Прекрасно подходит для последующего бетонного литья анкерных болтов, плиток, элементов, столбов и машин. Пригодна для ремонта парковочных площадок и бетонных полов, канализационных подходов и люков, если их требуется быстро залить асфальтом.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонная поверхность должна быть очищенной от грязи и смазочных веществ. Очисть поверхность от пыли с помощью пылесоса. Смочить тщательно поверхность и затем удалить лишнюю воду. Смешать массу и бесперебойно нанести её на поверхность, поскольку время смешивания массы 2-3 минуты и срок использования прим. 15 минут. Если добавить ледяную воду, то это в какой-то мере продлит рабочее время. Как только станет возможным, смочить обработанную поверхность и накрыть плёнкой. При необходимости оросить ещё раз.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер крупинки	0 - 1,4 mm
Количество воды на 25 кг	прим. 3 литра
Температура смазывания	>+7°C
Содержание воздуха	3,5 %
Соотношение при смешивании	1:3,8 трещины 1:10 бетонное литьё

### ПРОЧНОСТЬ 51 мм кубы при +21°C

Время	Прочность на сжатие	Прочность на изгиб
2 h	12 N/mm <sup>2</sup>	0,7 N/mm <sup>2</sup>
1 сутки	48 N/mm <sup>2</sup>	3,0 N/mm <sup>2</sup>
7 суток	60 N/mm <sup>2</sup>	4,5 N/mm <sup>2</sup>
28 суток	65 N/mm <sup>2</sup>	5,5 N/mm <sup>2</sup>

КОД: 130-164435