

CEMENT PATCH, QUICK

MITTEKAHANEV, LAIALIVALGUMATU BETOONI PARANDUSMASS

TOOTE KIRJELDUS

Kasutusvalmis, pulbriline toode. Kui aine segatakse vette, tuleb sellest vedel, laiali valgumatu, väga vastupidav mass, millel on väga suur nakkevõime terase ja betooniga. Ainena on see läbilaskmatu ja väga vastupidav ka agressiivses keskkonnas. Massi soovitatakse kasutada parandustöodes, kus vajatakse koguni 40 mm paksusi kihte. Ka parandused tööstusaladel ja sadamates, kus esineb määrete ja mineraalõlide kasutamist. Vigastatud ja struktuuriliste osade parandus. Korduvatele pingetele aldiste osade parandus.

KASUTUSJUHEND

Eemalda vigastatud betoon või mört või tsemendiliim kasutades piikvasarat ja tee tahumatu ning tugev aluspind. Karestus peab olema piisavalt sügav, see peab mahutama vähemalt 10 mm paksuse mördikihi. Puhasta pind hoolikalt ja sega aine juhiseid järgides vette. Massi võib kas pritsida või kanda pinnale kelluga. Parandatav pind tasanda puust hõõrutiga. Tsementsegude kivistumine niiskuses on alati soovitatav mis tahes tingimustes.



TEHNILINE TEAVE

Survetugevus:

1 öp 3 N/mm²
7 öp 6 N/mm² -->

Paindetugevus:

1 öp 4,5 N/mm²
7 öp 7 N/mm² -->

KIVISTUMISAEG

51 mm kuubid +21°C juures

Temperatuur	Algne kivistumine	Lõplik kivistumine
5°C	1,30 h	2,30 h
20°C	1,15 h	2,15 h
40°C	0,45 h	1,30 h

Soovituslik kasutatav paksus 10-40 mm

KOOD: 130-164433