

ORAMETAL A **210**

STÅL-FYLLED EPOXY

PRODUKTBESKRIVNING

Orametal A är en tvåkomponents stålkompositmassa som används för fastsättning, lagning av läckor, fylla i sprickor och porer i gods, laga komponenter med defekta ytor och andra maskindelar som skadats. Reparationsmassan har bra vidhäftning på de flesta material. Orametal A kan efter härdning filas, borras, gängas, skruvas och bearbetas. Orametal A är resistent mot lösningsmedel, alkalier, syror, bensin, olja, fett, etc. Massan är också vibrationstålig. Orametal A rostar inte och är övermålningsbar. Den kan användas både inom och utomhus och tål UV-strålning.

BRUKSANVISNING

Rengör ytorna från olja, fett och smuts, exempelvis med Orapis NDI. Blanda massan och applicera omedelbart.



TEKNISK INFO

Färg	Mörkgrå
Densitet på mixturen	2,9
Temperaturområde	-35°C...+120°C
Härdtid (vid 20°C)	60 minuter
Genomhärdad	16-24 timmar
Hårdhet Shore D	90

ART.NR: 170-1210E1 28 G SPRUTA
170-1210K2 500 G KIT